

## **MERCOSUR \GMC\ RES N° 29/94**

### **SUPERFICIES REFLECTIVAS**

**VISTO:**El Art. 13 del Tratado de Asunción, el Art. 10 de la Decisión N° 4/91 del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones N° 9/91 y N° 91/93 del Grupo Mercado Común y la Recomendación N° 5/94 del Subgrupo de Trabajo N° 3 "Normas Técnicas".

#### **CONSIDERANDO:**

Que los vehículos deben cumplir una serie de requisitos técnicos en virtud de las legislaciones nacionales respectivas, entre ellos los correspondientes a SUPERFICIES REFLECTIVAS.

Que dichos requisitos difieren de un Estado Parte a otro lo que puede crear obstáculos técnicos al intercambio comercial y a la libre circulación de vehículos, que podrían eliminarse a través de la adopción de los mismos requisitos técnicos por todos los Estados Partes ya sea como complemento o en reemplazo de su legislación actual.

Que resulta necesario unificar los métodos de ensayo anteriormente adoptados en relación a SUPERFICIES REFLECTIVAS.

Que para tal fin, los Estados Partes han acordado adecuar sus legislaciones, de modo de posibilitar el libre intercambio de vehículos, sus partes y piezas.

### **EL GRUPO MERCADO COMUN**

#### **RESUELVE:**

**Art 1** - Los Estados Partes no podrán limitar o prohibir la libre circulación, homologación, certificación, venta, importación, comercialización, matriculación o uso de los vehículos que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento Armonizado "SUPERFICIES REFLECTIVAS" que figura como Anexo a la presente Resolución, por motivos relacionados con los aspectos técnicos armonizados en el mismo.

**Art 2** - Elimínase el Punto 3.8 del Anexo I de la Resolución N° 9/91 del GMC

**Art 3** - La presente Resolución entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1995

**Art 4** - Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución a través de los siguientes organismos.

Por Argentina: Secretaría de Transporte

Secretaría de Industria

Por Brasil: Ministerio de Justicia

Secretaría de Tránsito. Departamento Nacional de

Por Paraguay: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Viceministerio de Transporte

Por Uruguay: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria y Energía

**ANEXO**

**REGLAMENTO ARMONIZADO**

**SÜPERFICIES REFLECTIVAS**

**1. OBJETO**

Reducir la posibilidad de encandilamiento o perturbación de la visión del conductor debido a reflejos en componentes de vehículos, situados en el campo de visión de este.

**2. APLICACION**

Este documento se aplica a vehículos categorías M y N.

**3. DEFINICIONES**

A los efectos de este documento se considera:

Campo de visión: La región al frente del plano vertical perpendicular al eje longitudinal del vehículo, tangente a la parte posterior del lugar geométrico de los ojos del conductor, representado por las elipses correspondientes al 99% definidas en el documento "lugar geométrico de los ojos de los conductores".

Brillo especular: Conforme ítem 2 del documento "Método para medición de brillo especular".

**4. REQUISITOS**

4.1. El brillo especular de las superficies de los materiales usados en los componentes indicados en el ítem 4.2., situado en el campo de visión del conductor no debe sobrepasar 40 (cuarenta) unidades, medido de acuerdo con el método de los 20 grados definido en el documento "Método para medición del brillo especular".

4.2. Componentes:

- Brazos y escobillas de los limpiaparabrisas
- Moldura interna de parabrisas
- Aro de bocina
- Cubo de volante de dirección
- Soporte y molduras del espejo retrovisor interno

## **METODO PARA MEDICION DEL BRILLO ESPECULAR**

### **1 OBJETIVO**

Este método fue preparado para comparar el brillo especular de muestras en geometrías de medidas de brillo de 60, 20, y 85 grados.

### **2. DEFINICION**

**Brillo especular:** Es la reflexión luminosa fraccional de una muestra la dirección especular.

**Reflexión luminosa fraccional:** Es la relación entre el flujo luminoso reflejado y el flujo luminoso incidente en una muestra para un ángulo sólido especificado

### **3. GENERALIDADES**

Las comparaciones son hechas con geometrías de 60, 20 y 85 grados.

La geometría de los ángulos de aberturas son elegidas de manera tal que los procedimientos de ensayos que se elijan pueden ser usados del siguiente modo:

3.1. La geometría de 60 grados para la mayoría de las muestras y para determinar cuando la geometría de 20 o de 85 grados debe ser usada.

3.2. La geometría de 20 grados para comparar muestras con brillo mayor que 70 en la geometría de 60 grados.

3.3. La geometría de 85 grados para comparar muestras con brillo menor que 30 grados en la geometría de 60 grados.

### **4. INSTRUMENTAL**

#### **4.1. Componentes del instrumental**

Los instrumentos consisten en una fuente de luz incandescente que provee un haz de luz incidente sobre la muestra, medios para fijar la superficie de la muestra, y un receptor localizado de modo de recibir la pirámide de rayos reflejados por la muestra. El receptor debe ser un dispositivo fotosensible a la radiación visible.

#### **4.2. Condiciones geométricas**

El eje del haz de luz incidente debe formar con la perpendicular a superficie uno de los ángulos encima especificados. El eje del receptor debe estar en posición simétrica (espejo) al haz, incidente. Con una pieza plana de vidrio negro pulido en otra superficie especular en la posición de la muestra, una imagen de la fuente se debería formar en el centro del tabique anterior del campo del receptor (ver figura N°.1 ventana del receptor). El ancho del área iluminada de la muestra debe ser igual o menor a un tercio de la distancia del centro de esta área hasta el tabique anterior del campo del receptor. Las dimensiones angulares y tolerancias de la geometría y del receptor deben ser conforme a lo indicado en la tabla 1.

5.1. El patrón primario es una superficie de vidrio negro plano altamente pulido. Un vidrio negro pulido con índice de refracción de 1,567 debe recibir el valor 100 de brillo especular para cada geometría.

5.2 Los patrones secundarios de placa de cerámica, vidrio opaco despulido lija y otros materiales semibrillantes teniendo superficies duras uniformes serán adecuados cuando estén calibrados con referencia a un patrón primario en un medidor de brillo que esté de acuerdo con los requisitos de este método. Tales patrones deben ser verificados periódicamente para garantizar su constancia, comparados con el patrón primario.

## **6. PREPARACION Y SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO,**

6.1. Este método no cubre las técnicas de preparación de las muestras. cada caso la técnica de preparación debe ser especificada.

6.2 Se deben usar superficies con buena planicidad, dado que alabeos ondulaciones o curvaturas pueden afectar seriamente los resultados. Las direcciones de las marcas de escurrimiento o similares deben ser paralelas al plano de los ejes de las dos luces.

## **7. PROCEDIMIENTO**

7.1. Opere el medidor de brillo de acuerdo con las instrucciones del fabricante

7.2. Calibre el instrumento al inicio y finalización de cada período de operación del medidor de brillo, así también durante la operación, a intervalos suficientemente frecuentes como para garantizar que respuesta del instrumento sea prácticamente constante.

Para calibrar, ajuste el instrumento de forma de leer correctamente el brillo de un patrón altamente pulido y a continuación lea el brillo de un patrón que tenga inferiores características de formación de imagen Si la lectura del instrumento para el segundo patrón no está dentro del 1% del valor establecido, no use el instrumento sin reajustarlo.

7.3. Mida por lo menos tres regiones de la superficie de la muestra para obtener una indicación uniforme.

## **8. CORRECCION DE DIFUSION**

Se podrá hacer cuando se establezcan entre las partes interesadas.

## **9. INFORME**

9.1. Informe la lectura promedio del brillo especular y la geometría usada.

9.2. Informe la presencia de cualquier muestra en la cual se hayan encontrado regiones que difieran de la medida en más de un 5%.

9.3. Cuando una muestra haya requerido una preparación, indique esta o el método empleado.

9.4 Identifique el medidor de brillo por medio del nombre del fabricante y designación del modelo.

9.5. Identifique el patrón o los patrones de brillo usados.

## 10. **PRECISION**

Lecturas obtenidas de un mismo instrumento deberán ser repetitivas dentro de un 1% de la magnitud de las lecturas.

Las lecturas obtenidas por diferentes instrumentos deberán ser repetitivas dentro de un 5% de la magnitud de la lectura.

## **SUPERFICIES REFLECTIVAS**

### **FE DE ERRATAS**

Donde dice:

(1) medidas

(2) superficie uno de los

(3) pulido en otra superficie

(4) de la fuente del receptor

(5) a partir del receptor

(6) luces

(7) uniforme

(8) indique esta o el método

(9) repetitivas

Debe decir:

medidores

superficie de la muestra uno

pulido u otra superficie

de la fuente y del receptor

a partir de la lente del receptor

haces

de uniformidad

indique el método

reproducibles

**NOTA: LOS GRÁFICOS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE NORMA NO SE ENCUENTRAN ADJUNTAS A ESTA POR RAZONES DE ORDEN TÉCNICO.**